



DESCRIPCIÓN

Revestimiento liso de buena blancura, cubrición y resistencia a la intemperie. Se fabrica en Blanco.

PROPIEDADES

- Revestimiento hidrófugo para fachadas
- Decorados de interior y exterior
- Fácil aplicación
- Elevada cubrición y blancura
- De gran dureza y resistencia

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Naturaleza del ligante
Pigmento
Densidad
Diluyente
Tiempo de secado(en condiciones normales)
* al tacto
* repintado
* total
Toxicidad
Temp. mínima de aplicación

Resinas copolimeras
Bióxido de titanio
1.50gr/cm
Agua

2 horas .

De 2 a 4 horas .

28 días .

No tiene compuestos de arsénico, mercurio, plata o plomo .
5°C

MODO DE EMPLEO

Limpiar a fondo las superficies a pintar, eliminando las partículas sueltas de la pared.

En caso de soportes difíciles con restos de cal, salitre, polvo suelto, etc., es conveniente preparar la pared con fondo penetrante FIXAMUR al disolvente para uniformar la absorción del soporte.

Es recomendable preparar el soporte con el mismo material diluido con agua en una proporción de in 15% a un 20 % para la primera mano. Para la segunda mano, diluir con un 5%- 10%.

Ha de aplicarse con rodillo de lana, brocha o equipo de presión . Es conveniente dar dos manos para conseguir un buen acabado.

Sobre superficies muy porosas o polvorientas es recomendable la aplicación de una capa de nuestro barniz fondo penetrante FIXAMUR.

En paredes de fachadas que presenten manchas de moho, es conveniente hacer previamente un lavado ácido aguido de un lavado con agua solo. Se obtienen acabados lisos.

INFORMACION ADICIONAL

Se fabrica unicamente en color blanco. Estabilidad al almacenamiento:

- **Su rendimiento final a dos manos:** es aproximadamente : de 2.5 a 4.5kg . con rodillo de lana
- **7 días a 50°c:** correcta
- **al resguardo sin abrir:** un año

Con esta ficha técnica sólo tratamos de informar y asesorar según nuestro criterio y experiencia, no pudiendo responsabilizarnos de las consecuencias de la utilización de estos productos al caer fuera de nuestro control, condiciones y circunstancias de su aplicación.

