



DESCRIPCIÓN

Imprimación anticorrosiva en base a resinas epoxi - ester idónea para la protección temporal de superficies metálicas de acero al carbono, y de aleaciones ligeras tipo galvanizado, aluminio. También apta como capa de imprimación sobre superficies no metálicas, como PVC, madera, hormigón, y una amplia gama de distintos plásticos.

APLICACIONES

Como capa de imprimación anticorrosiva sobre todo tipo de metales y como capa de puente sobre soportes no metálicos.

PROPIEDADES

- Buenas propiedades para su aplicación.
- Repintados ilimitados.
- Excelentes propiedades mecánicas.
- Excelente flexibilidad.
- Excelente nivel de protección anticorrosivo.
- Excelente resistencia química a aceites.
- Excelente adherencia sobre multitud de soportes.
- Repintable con productos de dos componentes

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Color:	Blanco y negro
Aspecto	Semimate.
Sólidos en volumen	$48 \pm 2 \%$
Densidad	$1.30 \pm 0.05\%$
Espesor recomendado	30 micras secas.
Rendimiento práctico	16 m ² / lt para 30 micras secas.
Método de aplicación	Pistola airless, pistola aerográfica, brocha y rodillos
Tiempo de secado	Temperatura 20°C Y 35°C
	Seco al tacto 30 min Y 15 min
	Seco duro 4 h Y 2h
	Mínimo 8 - 10 horas Y 6 - 8 horas
	Máximo Prolongado

Aplicación

Pot - lif
 Pistola "airless" Recomendado Rango de boquillas (13 - 15milésimas)
 Presión salida en boquilla a 130 kg/cm²
 Pistola de aire Adecuado Orificio de salida 1.5 mm. Presión 3 bar.
 Brocha Adecuado
 Rodillo Adecuado
 Disolvente GlobalSolv SP.
 Limpieza Utilizar un disolvente de limpieza compatible con la pintura utilizada

Datos reglamentarios y aprobaciones

VOC Máximo 460g/l

Preparación de la superficie

Superficies de hierro y acero : Se recomienda chorro de arena a grado Sa 2 ½ según la norma ISO 8501 en el caso en el que el soporte esté oxidado, si por el contrario se trata de acero sin oxidar, se recomienda un lavado con disolvente de limpieza o un producto de limpieza en su defecto siempre con aclarado final con agua.

Superficies galvanizadas, y aleaciones ligeras en general : Se recomienda un lijado suave previo Superficies de madera, hormigón : Aplicar una capa tras su limpieza y repetir en el caso de soportes muy absorbentes

Compatibilidad del sistema

No se requiere la utilización de ningún tipo de imprimación previa a SUPERPRIMER. Se puede recubrir con otras imprimaciones o capas intermedias de naturaleza epoxídica o incluso con esmaltes de poliuretano.

Precauciones de seguridad

Todo trabajo que implique la aplicación y uso de este producto deberá llevarse a cabo de acuerdo con las normas y reglamentos nacionales pertinentes sobre la higiene, seguridad y medio ambiente.

Para cualquier aclaración o duda que se presente sobre este producto, se ruega consultar a nuestro departamento técnico para mayor información.

Tamaño del envase

750 ml, 4 lts y 20 lts.

Almacenamiento

Tiempo de vida
24 meses como mínimo a 20 °C.

Nota: Este producto ha sido sometido a las pruebas de resistencia, frote húmedo y lavabilidad Gardner de conformidad con la norma A.S.T.M de 2486-89, procedimiento Gardner y ha cumplido las especificaciones solicitadas en ellas, por lo que se encuentra en posesión de Certificado de Calidad y Comportamiento expedido por GEOCISA, Informe N°21.002-96-189.

Nuestro servicio técnico está a su disposición para ampliar la información contenido en esta hoja y para asesorarle sobre sistemas, procesos y los productos más adecuados, según las superficies, ambientes y necesidades que se deseen cubrir.

Con esta ficha técnica sólo tratamos de informar y asesorar según nuestro criterio y experiencia, no pudiendo responsabilizarnos de las consecuencias de la utilización de estos productos al caer fuera de nuestro control, condiciones y circunstancias de su aplicación.

