VARNISH FRAY

TRATAMIENTO DE LA MADERA

FICHA TÉCNICA

GRUPO: BARNICES **CÓDIGO:** C0384

DESCRIPCIÓN

Barniz sintético para madera que proporciona un acabado de gran calidad y belleza.

PROPIEDADES

- Duro y elástico
- Excelente retención de brillo.
- Excelente resistencia a la intemperie.
- Buena rapidez de secado.
- Excelente brochabilidad.

USOS

Indicado para proteger y embellecer la madera tanto en interiores y exteriores.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Conforme UNE-EN 15824 -

- Peso Específico	0,90 ± 0,05 kg/litro
- Viscosidad	85 ± 5 “ Copa Ford Nº4
- Sólidos en peso	S 52 + 2 %
- Rendimiento por mano	12 ‑ 14 m2/litro
- Ligante	Alquídico
- Aspecto	Brillante, satinado o mate
- Secado al tacto	2 horas
- Secado total	7 ‑ 8 horas
- Repintado (20ºC)	24 horas
- COVs	400 (2010): máx. 400 g/litro

MODO DE EMPLEO

Condiciones de aplicación

Agitar correctamente el/los productos a emplear hasta su total homogeneización.
Aplicar capas de 30 micras secas cada una, a rodillo, brocha o pistola.

Las superficies deben estar completamente limpias y secas en el momento de la aplicación del producto. No aplicar el producto con temperaturas ambientales ni del soporte inferiores a 5ºC ni superiores a 35ºC. No aplicar bajo una fuerte insolación, fuerte viento, humedades altas, previsiones de condensación, rocío o lluvia.

Preparación de superficies

Madera nueva: Lijar ligeramente, limpiar y secar la madera. Aplicar una primera mano diluida 5 ‑ 15 % con disolvente Fraycar y una segunda mano con 0 ‑ 5 % de disolvente.
Maderas viejas ya barnizadas o pintadas: Eliminar los restos de pintura o de barniz y proceder como si fuera una madera nueva. Si se trata de repintar un barniz en buen estado, bastará con lijar suavemente, limpiar el polvo y restos de lijado y proceder a aplicar una mano de barniz.

INFORMACIÓN ADICIONAL

Instrucciones de Seguridad

Consultar etiquetado del envase.
Para más información solicitar la Hoja de Datos de Seguridad

Tiempo de almacenaje

24 meses, desde su fabricación, en su envase original, sin abrir, bajo techado y a temperatura comprendida entre 5 y 40° C.

Nota: Este producto ha sido sometido a las pruebas de resistencia, frote húmedo y lavabilidad Gardner de conformidad con la norma A.S.T.M de 2486-89, procedimiento Gardner y ha cumplido las especificaciones solicitadas en ellas, por lo que se encuentra en posesión de Certificado de Calidad y Comportamiento expedido por GEOCISA, Informe Nº21.002-96-189.

Nuestro servicio técnico está a su disposición para amplicar la información contenido en esta hoja y para asesorarle sobre sistemas, procesos y los productos más adecuados, según las superficies, ambientes y necesidades que se deseen cubrir.

Con esta ficha técnica sólo tratamos de informar y asesorar según nuestro criterio y experiencia, no pudiendo responsabilizarnos de las consecuencias de la utilización de estos productos al caer fuera de nuestro control, condiciones y circustancias de su aplicación.

FÁBRICA: Avda. Ciudad de Alicante, nº 23. (Ctra. Nac. 332, Km. 254'2) 46410 Sueca (Valencia). España. Tel. 96 171 16 72 - Fax 96 171 27 94
OFICINAS: Avda. 25 de Abril, nº 51, Bajo. 46410 Cullera (Valencia). España. Tel. 96 172 13 00 (5 Líneas). Fax. 96 173 14 82