

MATE ALASKA

PLÁSTICO MATE LAVABLE



FICHA TÉCNICA

GRUPO: PLÁSTICOS MATE DECORACIÓN

CÓDIGO: C004

DESCRIPCIÓN

Pintura plástica mate lavable de excelente blancura que se utiliza tanto para interior como para exterior. Tiene gran rendimiento y buena cubrición, es de fácil aplicación.

PROPIEDADES

- Decorados de interior y de exterior en ambientes no agresivos.
- Producto semi-lavable con gran suavidad al tacto.
- Aplicable sobre cemento, yeso, etc.
- Fácil aplicación y brochabilidad.
- Buena cubrición, blancura y nivelación.
- Gran rendimiento.

USOS

Interior/Exterior, Paredes y techos, Hormigón, Mortero de cemento, Yeso, Ladrillo, Gotelé, Tabiquería seca: Cartón fibra, PYL, etc.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Conforme UNE-EN 15824 -

- Naturaleza del ligante:	Resinas copolímeras.
- Pigmento:	Bióxido de titanio.
- Densidad:	1,63 gr/cm ³
- Diluyente:	Agua.
- Tiempo de secado (en condiciones normales):	

* al tacto:	1½ horas
* repintado:	2-4 horas.

Toxicidad: No contiene compuestos de arsénico, mercurio, plata o plomo.

Temperatura mínima de aplicación: 5° C.

Blancura (intervalo 0 .. 100): 94.

Cubrición (intervalo de contraste de 0 .. 100): 92.

Lavabilidad Gardner (intervalo de 0 .. 5.000 Psd.): 2000 dobles pasadas (28 días).

Resistencia al frote húmedo: clase 3 (Norma UNE-EN 1300).

Opacidad: Clase 2 (Norma UNE-EN 13300).

Reacción al fuego clasificado: B-s1;d0.

Su rendimiento aprox por mano es de: 9 a 11m²/Kg. (aprox. por mano)

MODO DE EMPLEO

Condiciones de aplicación

Limpiar a fondo las superficies a pintar, eliminando las partículas sueltas de la pared. En caso de soportes difíciles con restos de cal, polvo suelto, moho, etc., es conveniente preparar las paredes interiores con fijador Acrílico **ACRIFIX** y en exteriores con **FIXAMUR** al disolvente para fijar los soportes.

Es recomendable dar dos manos para la aplicación, diluyendo con agua en una proporción de un 15% a un 20% para la primera mano. Para la segunda mano, diluir de un 5% a un 10%.

Ha de aplicarse con rodillo de lana, brocha o equipo de presión.

INFORMACIÓN ADICIONAL:

Se fabrica únicamente en color blanco.

Estabilidad al almacenamiento:

- 7 días a 50°C: Correcta.
- Al resguardo sin abrir: Un año.

INFORMACIÓN ADICIONAL

Instrucciones de Seguridad

Consultar etiquetado del envase.

Para más información solicitar la Hoja de Datos de Seguridad.

Gestión de residuos

Siga las disposiciones legales locales. Ayude a proteger el medio ambiente, no tire los residuos por el desagüe, deposítelos en el centro de reciclaje más cercano. Calcule la cantidad de producto que necesitará y así evitará residuos y sobrecoste.

Tiempo de almacenaje

Guarde el producto sobrante bien almacenado para un nuevo uso. La reutilización de pintura puede minimizar de forma eficaz los efectos ambientales sobre el ciclo de vida de los productos.

Conservar en su envase original, bien cerrado, en lugar fresco y seco. Tiempo de almacenamiento: 12 meses en condiciones adecuadas.

Nota: Este producto ha sido sometido a las pruebas de resistencia, frote húmedo y lavabilidad Gardner de conformidad con la norma A.S.T.M de 2486-89, procedimiento Gardner y ha cumplido las especificaciones solicitadas en ellas, por lo que se encuentra en posesión de Certificado de Calidad y Comportamiento expedido por GEOCISA, Informe N°21.002-96-189.

Nuestro servicio técnico está a su disposición para ampliar la información contenido en esta hoja y para asesorarle sobre sistemas, procesos y los productos más adecuados, según las superficies, ambientes y necesidades que se deseen cubrir.

Con esta ficha técnica sólo tratamos de informar y asesorar según nuestro criterio y experiencia, no pudiendo responsabilizarnos de las consecuencias de la utilización de estos productos al caer fuera de nuestro control, condiciones y circunstancias de su aplicación.



FÁBRICA: Avda. Ciudad de Alicante, nº 23. (Ctra. Nac. 332, Km. 254'2) 46410 Sueca (Valencia). España. Tel. 96 171 16 72 - Fax 96 171 27 94

OFICINAS: Avda. 25 de Abril, nº 51, Bajo. 46410 Cullera (Valencia). España. Tel. 96 172 13 00 (5 Líneas). Fax. 96 173 14 82