



DESCRIPCIÓN

Revestimiento elástico a base de copolímeros acrílicos fotoreticulables y aditivos especiales para la decoración y protección de fachadas, resolver los problemas de fisuras en las fachadas. Forma una película muy elástica, que penetra y cubre las fisuras y grietas y resiste perfectamente los movimientos de éstas sin volverse a fisurar. INDICADO PARA: superficies fisuradas o agrietadas, superficies con varios materiales de diferentes coeficientes de dilatación, revoco tradicional, ladrillo, obra vista, hormigón, etc.

PROPIEDADES

- - Fácil aplicación.
- - Resistente al moho.
- - Extraordinaria elasticidad.
- - Adherencia Extraordinaria.
- - Excelente permeabilidad al vapor de agua.
- - No se agrieta.
- - Excelente solidez a la luz.
- - Resistente a la intemperie: lluvia, polvo, humos industriales, alcalinidad del cemento, etc.
- - Color blanco estable. No amarillea. Acabado mate.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Conforme UNE-EN 15824 -

Vehículo fijo:
Pigmentos:
Disolvente:
Color:
COV:
Contenido en sólidos:
Densidad:
Viscosidad:
Secado:
Repintado:
Rendimiento teórico:
Rendimiento recomendado:

Resina acrílica fotoreticulable.
Pigmentos sólidos a la luz y a la intemperie.
Agua.
Ver carta de colores.
35g./L.
Color Blanco 51% en volumen. Resto de colores entre 49-52%
Color Blanco 65% en peso. Resto de colores 60-64%.
Color Blanco 1'40 Kg./L. Resto de colores entre 1'4-1'5Kg./L.
30min.
3 horas.
8-12m²/L.
- Fisuras hasta 1 mm: 6-10m²/L
- Fisuras hasta 2 mm: 3-5m²/L. En este caso es conveniente armar con malla de fibra. El rendimiento práctico varía en función del tipo y estado de la superficie, de la absorción del soporte así como del modo de aplicación y del grado de dilución.

Resistencia a la tracción (UNE 53.413): 1'4 MPa (14Kg./cm²).

Alargamiento a la rotura (UNE 53.413): 290%.

Impermeabilidad al agua (NFT 30.701): La probeta con el producto a ensayar aplicado, no presenta ningún síntoma de filtración de agua, después de 7 días de ensayo.

Permeabilidad al Vapor de agua (DIN 52.615): sd = 0.8m. μ = 1543.:

Toxicidad: No contiene compuestos de arsénico, mercurio, plata o plomo.

Colores Resistentes a la intemperie: cumplen Norma UNE 48.244

Permeabilidad al CO₂: μdCO₂ = ±218m a>50m (anticarbonatación)

MODO DE EMPLEO

Limpiar a fondo las superficies a pintar, eliminando las partículas sueltas de la pared. En caso de soportes difíciles con restos de cal, polvo suelto, moho, etc., es conveniente preparar las paredes interiores con fijador Acrílico **ACRIFIX** y en exteriores con **FIXAMUR** al disolvente para fijar los soportes.

Es recomendable dar dos manos para la aplicación, diluyendo con agua en una proporción de un 15% a un 20% para la primera mano. Para la segunda mano, diluir de un 5% a un 10%. Ha de aplicarse con rodillo de lana, brocha o equipo de presión.

INFORMACIÓN ADICIONAL:

Se fabrica únicamente en color blanco.

Estabilidad al almacenamiento:

- 7 días a 50°C: Correcta.
- Al resguardo sin abrir: Un año.

No aplicar si se prevé riesgo de lluvia antes de dos horas después de la aplicación del producto, no es conveniente aplicarlo a pleno sol en días especialmente calurosos.

NORMAS DE APLICACIÓN

Temperatura de aplicación:

Entre 5 y 40°C.

Máxima humedad relativa:

85%.

Útiles de Aplicación:

Brocha/Rodillo

Pistola airless

Disolvente: Agua

Disolvente: Agua

Dilución: 0-5%

Dilución: 5-10%

Limpieza de útiles: Agua

INFORMACIÓN ADICIONAL

Instrucciones de Seguridad

Consultar etiquetado del envase.

Para más información solicitar la Hoja de Datos de Seguridad.

Gestión de residuos

Siga las disposiciones legales locales. Ayude a proteger el medio ambiente, no tire los residuos por el desagüe, deposítelos en el centro de reciclaje más cercano. Calcule la cantidad de producto que necesitará y así evitará residuos y sobrecoste.

Tiempo de almacenaje

Guarde el producto sobrante bien almacenado para un nuevo uso. La reutilización de pintura puede minimizar de forma eficaz los efectos ambientales sobre el ciclo de vida de los productos. Conservar en su envase original, bien cerrado, en lugar fresco y seco. Tiempo de almacenamiento: 12 meses en condiciones adecuadas.

Nota: Este producto ha sido sometido a las pruebas de resistencia, frote húmedo y lavabilidad Gardner de conformidad con la norma A.S.T.M de 2486-89, procedimiento Gardner y ha cumplido las especificaciones solicitadas en ellas, por lo que se encuentra en posesión de Certificado de Calidad y Comportamiento expedido por GEOCISA, Informe N°21.002-96-189.

Nuestro servicio técnico está a su disposición para ampliar la información contenido en esta hoja y para asesorarle sobre sistemas, procesos y los productos más adecuados, según las superficies, ambientes y necesidades que se deseen cubrir.

Con esta ficha técnica sólo tratamos de informar y asesorar según nuestro criterio y experiencia, no pudiendo responsabilizarnos de las consecuencias de la utilización de estos productos al caer fuera de nuestro control, condiciones y circunstancias de su aplicación.



FÁBRICA: Avda. Ciudad de Alicante, nº 23. (Ctra. Nac. 332, Km. 254'2) 46410 Sueca (Valencia). España. Tel. 96 171 16 72 - Fax 96 171 27 94

OFICINAS: Avda. 25 de Abril, nº 51, Bajo. 46410 Cullera (Valencia). España. Tel. 96 172 13 00 (5 Líneas). Fax. 96 173 14 82