



DESCRIPCIÓN

Pintura mineral higienizante, con un espectro de protección Antiviral y Antibacterial. Recubrimiento base agua, incorpora iones de plata, con acabado mate, evita la formación de algas y hongos. Por su alta tecnología es ideal para interiores y exteriores, brindando beneficios TOTALES tanto al momento de aplicar y a largo plazo.

0% SIN BIOCIDAS - 0% EMISIONES - 0% SIN MOLESTOS OLORES - MÁXIMA TRANSPIRABILIDAD

PROPIEDADES

- Producto no tóxico.
- Pintura exenta de gases contaminantes.
- Sin olor.
- Propiedades antivirales y antibacterianas.
- Opacidad: Clase 2 (según NORMA-EN 13300)
- Lavabilidad: Clase 2 (según NORMA-EN 13300)

USOS

SOPORTE OBRA, CEMENTO, HORMIGÓN, YESO, LADRILLO TABIQUERIA SECA (PYL).

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Disolvente

Agua.

Brillo

Mate.

Color

Blanco y colores mix.

Acabado

Extra Mate (3,5 GU@85°)

COV

< 0,05 g/L

Contenido en sólidos

42% en volumen.

Densidad Viscosidad

88 +/- 15 PO

Secado a 23°C. y 50% H.R.

Al tacto : 30min.

Repintado

6 horas.

Rendimiento teórico

8-10m²/L en función de la absorción y textura del soporte.

Espesor de película

100-125 micras húmedas. 40-50 micras secas.

El rendimiento práctico varía en función del tipo y estado de la superficie, de la absorción del soporte así como del modo de aplicación y del grado de dilución

Norma EN-1062/1

Permeabilidad al vapor agua: Clase V2 (media)
Permeabilidad al agua líquida: Clase W3 (baja)
Permeabilidad al CO₂: $\mu\text{dCO}_2 = \pm 218\text{m a} > 50\text{m}$ (frena la carbonatación)

Norma EN-13300

Resistencia al frote húmedo: Clase 2

MODO DE EMPLEO

CONDICIONES DE APLICACIÓN

Temperatura de aplicación

De 5°C a 35°C.

Máxima humedad relativa

85 %

No es recomendable aplicar a pleno sol o temperaturas elevadas del soporte o cuando amenace lluvia.

Útiles de Aplicación

Brocha/Rodillo

Disolvente Agua

Pistola airless

Agua

No diluir

Presión entre 160-180 bars. Abertura 0.015-0.019 inch

Filtro 60, Ángulo 40°-80°

Dilución

5-20%

Limpieza de útiles

Agua.

SISTEMAS DE APLICACIÓN

Homogeneizar perfectamente el producto antes de su utilización.

Preparación previa

Las superficies deben estar consistentes, secas y limpias de polvo, grasas, eflorescencias, etc. e imprimadas adecuadamente.

Superficies nuevas

Albañilería. Imprimir con Acrifix en función del estado y naturaleza de la superficie.

INFORMACIÓN

ADICIONAL

Instrucciones de Seguridad

Consultar etiquetado del envase.

Para más información solicitar la Hoja de Datos de Seguridad.

Tiempo de almacenaje

24 meses, desde su fabricación, en su envase original, sin abrir, bajo techado y a temperatura comprendida entre 5 y 35°C.

Nuestro servicio técnico está a su disposición para ampliar la información contenido en esta hoja y para asesorarle sobre sistemas, procesos y los productos más adecuados, según las superficies, ambientes y necesidades que se deseen cubrir.

Con esta ficha técnica sólo tratamos de informar y asesorar según nuestro criterio y experiencia, no pudiendo responsabilizarnos de las consecuencias de la utilización de estos productos al caer fuera de nuestro control, condiciones y circunstancias de su aplicación.



PINTURAS

fraycar

FÁBRICA: Avda. Ciudad de Alicante, nº 23. (Ctra. Nac. 332, Km. 254'2) 46410 Sueca (Valencia). España. Tel. 96 171 16 72 - Fax 96 171 27 94

OFICINAS: Avda. 25 de Abril, nº 51, Bajo. 46410 Cullera (Valencia). España. Tel. 96 172 13 00 (5 Líneas). Fax. 96 173 14 82